



SKK
MAINTENANCE
MATERIALS

C T - P A I N T

セラミタイトペイント

無機高分子系艶消しペイント

ホルムアルデヒド
放散等級 F☆☆☆☆

特長

セラミタイトペイントは、一液タイプの無機高分子を結合材として用いた水性艶消し塗料です。そのため、硬く緻密な構造を示す塗膜は長期に亘り建物を保護します。

また作業性に優れ、安全で取り扱いが簡単です。

- 耐汚染性に優れています。
- 乾燥性、作業性に優れています。

用途

- 各種建材の表面仕上げ
- 各種複層仕上塗材の上塗り
- 各種改装工事

荷姿

セラミタイトペイント 20kg石油缶（標準塗坪：5.7～6.6㎡/缶）

《危険情報と安全対策》

ご使用前には、製品容器に記載の注意事項をよくお読み下さい。また、MSDS（製品安全データシート）もご参照下さい。特に★印の付いている製品は溶剤形のため、下記の点にご注意下さい。

1. 引火性の液体のため、火気厳禁です。
2. 有機溶剤中毒の恐れがあるため、換気に注意し、防毒マスクまたは送気マスクを使用するなどの安全対策を行って下さい。
3. 施工においては、溶剤成分が室内に流入しないように十分注意して下さい。

標準施工仕様

(20℃、65%RH)

材 料	調 合 (重量比)	所要量 (kg/㎡)	塗 回 数	間隔時間 (hr)		備 考
				工程内	最終養生	
*1 セラミタイトペイント	100	0.30～ 0.35	2	2 以上	16 以上	ローラー、刷毛 エアレススプレーガン 吐出量：600～1000ml /分 パターン巾：25～30cm
*2.3 清 水	5～15	—				

- *1. 複層仕上塗材の上塗りに用いる場合は所要量が0.30～0.40kg/㎡になります。
- *2. 清水の希釈率は、スプレー塗り時で「10～15」、ローラー・刷毛塗り時で「5～10」となります。
- *3. 希釈率は、色相及び施工時の気温により変化することがあります。ご了承下さい。
- *4. 押出成形セメント板・GRC板などには、下塗材として★ミラクシーラーEPO（15kgセット）または★マイルドシーラーEPO（14kgセット）をご使用下さい。

性能試験成績表

● JIS K 5663 合成樹脂エマルジョンペイント 1 種による物性結果

試験項目	結果	規定
容器の中での状態	合格	かき混ぜた時、堅い塊がなくて一様になるものとする。
塗装作業性	合格	2回塗りで、塗装作業に支障があってはならない。
低温安定性（-5℃）	合格	変質してはならない。
乾燥時間	標準状態	2時間以内
	5℃	4時間以内
塗膜の外観	合格	塗膜の外観が正常であるものとする。
隠ぺい率%（白及び淡彩）	96	93以上
耐水性	合格	水に96時間浸したとき異常がないものとする。
耐アルカリ性	合格	水酸化カルシウム飽和溶液に48時間浸したとき異常がないものとする。
耐洗浄性	合格	500回の洗浄に耐えるものとする。
促進耐候性	合格	白亜化の等級は1以下で、膨れ、はがれ及び割れがなく、色の変化の程度が見本品に比べて大きくないものとする。
屋外暴露耐候性	合格	12か月の試験で、膨れ、はがれ及び割れがなく、色の変化と白亜化の程度が見本品に比べて大きくないものとする。